



nurkim.com.tr

TEKNİK BİLGİ FORMU

CL 80-S

SÖNDÜRÜLMÜŞ KİREÇ

KULLANIM ALANLARI:

- * İçme ve kullanım suları arıtımında
- * Atık suların arıtılmasında
- * Baca gazları desüfürizasyonunda
- * Asit nötralizasyonunda
- * Şeker rafinerisinde
- * İlaç üretiminde
- * Dış macununda
- * Yağ ve petrol katkılarında
- * Kalsiyum karpit üretiminde
- * Reçine üretiminde
- * Plastik üretiminde
- * Metalurjide
- * Kağıt sanayiinde
- * Boya sanayiinde
- * Kauçuk sanayiinde
- * Çelik sanayiinde
- * İnşaat yapıştırıcılarında
- * Yalıtım malzemelerinde
- * Gaz betonda
- * Alçı plakada
- * Alüminat katkılı çimentoda
- * Refrakter malzemelerde
- * Toprağın pH ayarının yapılmasında
- * Hayvan yemlerinde
- * Böcek ve mantar önleyicide
- * Harçlarda, sıvalarda
- * Yol stabilizasyonunda
- * Şeker fabrikalarında
- * Gıda sanayiinde
- * Temizlik ürünlerinde

KULLANIM TALİMATI:

Kireç Harcı

7 torba kireci, 200 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılarak hazırlanır.

Çimento Kireç Harcı

7 torba kireci, 150 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılır.



1783

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965 Yüreğir/Adana/Türkiye

"NUR KİREÇ"

15

PERFORMANS BEYAN NO

(PERFORMANCE DECLARATION NO)

459-1 / PB-01.001

EN 459-1 / 10.2015

CL 80-S Sönmüş Kalsiyum Kireci

(CL 80-S Hydrated Calcium Lime)

CaO + MgO	≥ 80 %
Serbest Kireç (Available Lime)	≥ 65 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 7 %
SO ₃	≤ 2 %
Serbest Su İçeriği (Free Water Content)	≤ 2 %
Tane Boyutu / 200 µm Elek Üstü (Particle Size / Over 200 µm Sieve)	≤ 2 %
Tane Boyutu / 90 µm Elek Üstü (Particle Size / Over 90 µm Sieve)	≤ 7 %
Hacim Sabitliği / Referans Yöntem (Soundness / Reference Method)	≤ 2 mm
Penetrasyon (Penetration)	10 mm < P < 50 mm
Hava Muhtevası (Air Content)	≤ 12 %



GHS05



GHS07

H315: Deri tahrişine neden olur.

H319: Ciddi göz hasarına neden olur.

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P305 Göz ile teması halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.
P351: Durulamaya devam edin.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5 °C ve +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.



nurkim.com.tr



nurkirec.com.tr

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

GÜZEL CUMHURİYET MAH. ÇİMENTO BULV. NO:23
PK:01965 YÜREĞİR/ADANA/TÜRKİYE

TEL: +90 322 332 9646

www.nurkim.com.tr

nurkim@nurkim.com.tr

FAKS: +90 322 332 8302

www.nurkirec.com.tr

nurkirec@nurkirec.com.tr