



TEKNİK BİLGİ FORMU

CL 90-Q

SÖNMEMİŞ KİREÇ

KULLANIM ALANLARI:

- * Duvar badanası
- * İçme suyu iyileştirme
- * Atık su arıtımı
- * Baca gazı arıtımı
- * Soda üretimi
- * Petrokimya
- * Organik ve inorganik tuzlar
- * Kalsiyum karpit
- * PCC (Çökeltilmiş Kalsiyum Karbonat)
- * Metalurjide
- * Kağıt sanayiinde
- * Boya sanayiinde
- * Kauçuk sanayiinde
- * Çelik sanayiinde
- * Gazbeton
- * Yol stabilizasyonunda
- * Şeker rafinerileri
- * Tavuk ve hayvan yemi
- * Ağaç ve bina dezenfektanı

KULLANIM TALİMATI:

Kireç Harcı

7 torba kireci, 200 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılarak hazırlanır.

Çimento Kireç Harcı

7 torba kireci, 150 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılır. 2 saat sonra 3-4 torba çimento ve 100 lt su ilave edilerek hazırlanır.



1783

NUR KİREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965 Yüreğir/Adana/Türkiye
"NUR KİREÇ"
15

PERFORMANS BEYAN NO (PERFORMANCE DECLARATION NO)	459-1 / PB-01.007
EN 459-1 / 10.2015 CL 90-Q Sönmemiş Kalsiyum Kireci (CL 90-Q Calcium Quicklime)	
CaO + MgO	≥ 90 %
Serbest Kireç (Available Lime)	≥ 80 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 4 %
SO ₃	≤ 2 %
Reaktivite / t60 (Reactivity / t60)	R _{SV}
Tane Boyutu Dağılımı (Particle Size Distribution)	P _{SV}



GHS05



GHS07

H315: Deri tahrişine neden olur.

H319: Ciddi göz hasarına neden olur.

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P305 Göz ile teması halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice
P351 durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.
P338: Durulamaya devam edin.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5 °C ve +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.

