



nurkim.com.tr

TEKNİK BİLGİ FORMU

CL 90-S

SÖNDÜRÜLMÜŞ KIREÇ

KULLANIM ALANLARI:

- İçme ve kullanım suları arıtımında
- * Atık suların arıtılmasında
 - * Baca gazları desüfürizasyonunda
 - * Asit nötralizasyonunda
 - * Şeker rafinerisinde
 - * İlaç üretiminde
 - * Dış macununda
 - * Yağ ve petrol katkılarında
 - * Kalsiyum karpit üretiminde
 - * Reçine üretiminde
 - * Böcek ve mantar önleyicide
 - * Plastik üretiminde
 - * Metalurjide
 - * Kağıt sanayiinde
 - * Boya sanayiinde
 - * Kauçuk sanayiinde
 - * Çelik sanayiinde
 - * Yol stabilizasyonunda
 - * Harçlarda, sıvalarda
 - * Toprağın pH ayarının yapılmasında
 - * Hayvan yemlerinde

KULLANIM TALİMATI:

Kireç Harcı

7 torba kireci, 200 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılarak hazırlanır.

Çimento Kireç Harcı

7 torba kireci, 150 lt su ve 1 m3 kum ile karıştırılır. 2 saat sonra 3-4 torba çimento ve 100 lt su ilave edilerek hazırlanır.



1783

NUR KIREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965 Yüreğir/Adana/Türkiye

"NUR KIREÇ"

15

PERFORMANS BEYAN NO
(PERFORMANCE DECLARATION NO)

459-1 / PB-01.004

EN 459-1 / 10.2015
CL 90-S Sönmüş Kalsiyum Kireci
(CL 90-S Hydrated Calcium Lime)

CaO + MgO	≥ 90 %
Serbest Kireç (Available Lime)	≥ 80 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 4 %
SO ₃	≤ 2 %
Serbest Su İçeriği (Free Water Content)	≤ 2 %
Tane Boyutu / 200 µm Elek Üstü (Particle Size / Over 200 µm Sieve)	≤ 2 %
Tane Boyutu / 90 µm Elek Üstü (Particle Size / Over 90 µm Sieve)	≤ 7 %
Hacim Sabitliği / Referans Yöntem (Soundness / Reference Method)	≤ 2 mm
Penetrasyon (Penetration)	10 mm < P < 50 mm
Hava Muhtevası (Air Content)	≤ 12 %



GHS05



GHS07

H315: Deri tahrişine neden olur.

H319: Ciddi göz hasarına neden olur.

H335: Solunum tahrişine neden olabilir.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P305 Göz ile teması halinde, su ile birkaç dakika dikkatlice
P351 durulayın. Yapması kolaysa kontak lensleri çıkartın.
P338: Durulamaya devam edin.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5 °C ve +25 °C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.



nurkim.com.tr



nurkirec.com.tr

NUR KIREÇ SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

GÜZEL CUMHURİYET MAH. ÇİMENTO BULV. NO:23
PK:01965 YÜREĞİR/ADANA/TÜRKİYE

TEL: +90 322 332 9646
www.nurkim.com.tr
nurkim@nurkim.com.tr

FAKS: +90 322 332 8302
www.nurkirec.com.tr
nurkirec@nurkirec.com.tr